

Ogłoszenia powiązane:

[Ogłoszenie nr 41662-2017 z dnia 12-03-2017](#) - Zwoleń



Termin składania ofert/wniosków: 23-03-2017

Ogłoszenie nr 41663 - 2017 z dnia 2017-03-12 r.

Zwoleń:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 41662

Data: 12/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zwoleń, Krajowy numer identyfikacyjny 67022343900000, ul. Plac Kochanowskiego 1, 26700 Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 762 210, e-mail przetargi@zwolen.pl, faks 486 762 418.

Adres strony internetowej (url): www.zwolen.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleniu polegających na: A/wykonaniu remontów powierzchniowych nawierzchni /spękań i rakowin/ o zagłębieniu 0-2 cm bez wycinki) emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w ilości około 4600 metrów kwadratowych zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Miejsce uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa , dno i ścianki tego miejsca należy skropić emulsją asfaltową w ilości 1,2 kG/m², następnie zasypać warstwą suchego i czystego grysu 6,3-10,0mm lub 10,0-12,8mm w ilości 12-20 kG/m² i zagęścić. Zagęszczoną warstwę należy ponownie skropić emulsją w ilości 2,5-3,5 kG/m² przysypać grysem 4-6,6mm w ilości 12 kg/m² i zagęścić. B/wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni/spękań i rakowin/ o zagłębieniu powyżej 2 cm emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi/bez wycinki/ w ilości około 1500 metrów kwadratowych zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Miejsce uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa ,dno i ścianki tego miejsca należy skropić emulsją asfaltową w ilości 1,2 kG/m², następnie zasypać warstwą suchego i czystego grysu 12,8-16 mm w ilości około 25 kG/m² i dokładnie zagęścić. Zagęszczoną warstwę należy ponownie skropić emulsją w ilości 3,5-5,0 kG/m² przysypać kruszywem 4-6,3mm w ilości około 15 kg/m² po czym kruszywo należy zagęścić.

/---/Burmistrz Zwolenia